

Срок и условия хранения материалов.

Наименование товара	Гарантийный срок хранения	Условия хранения
Стеклоленты: ЛЭС, ЛЭСБ	12 месяцев	Стеклоленты должны храниться в упакованном виде в сухих закрытых складских помещениях на стеллажах или поддонах при относительной влажности не более 80%
Ленты: Киперная, Тафтяная, Миткалевая, Полиэфирная	12 месяцев	Ленты должны храниться в сухом, проветриваемом помещении; ленты следует располагать на стеллажах на расстояние от пола не менее 20 см
Смоляная лента	6 месяцев	Лента должна храниться в сухом помещении при температуре от +15°C до +35°C и при относительной влажности 45-75%; не менее 1 м от отопительных приборов
Ленты ЛЭТСАР термостойкие КФ, КП, БП	12 месяцев	Ленты должны храниться в упакованном виде в сухом помещении при температуре не >30°C с защитой от прямых солнечных лучей
Изолента ПВХ	10 лет (в полевых условиях -3 года)	Лента должна храниться при температуре от +5°C до +35°C и при относительной влажности не более 80%; не менее 1 м от отопительных приборов
Изолента Х/Б	12 месяцев	Лента должна храниться при температуре от 0°C до 25°C (допускается хранение при температуре от -30°C до +30°C); не менее 1 м от отопительных приборов
Шнуры: Лавсановый (полиэфирный), Х/Б, ШЭС, ШС, АСЭЧ	12 месяцев	Шнуры должны храниться в упакованном виде в сухих закрытых складских помещениях на стеллажах или поддонах при относительной влажности не более 80%
Ткани электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей: Э1, Э2, Э3, Э4	12 месяцев	Ткани должны храниться в упакованном виде на стеллажах или поддонах в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 80%
Ткань конструкционного назначения: Т10, Т11, Т12, Т13, Т14, Т33, Т41	24 месяца	
Текстолит марок А, Б, ПТ, ПТК (листовой и стержни) Гетинакс марок I и V Стеклотекстолит СТЭФ	18 месяцев	Листы и стержни должны храниться в горизонтальном положении в закрытом сухом помещении на стеллажах, не менее 50мм от пола, при температуре от -10°C до +35°C, с относительной влажностью воздуха не более 80%
Стеклотекстолит фольгированные марок СФ, СТФ, СТНФ	6 месяцев	Листы должны храниться в горизонтальном положении в закрытом сухом помещении на стеллажах, при температуре от +10°C до +35°C, с относительной влажностью воздуха не более 75%, не менее 50мм от пола
Стеклопластики РСТ	12 месяцев	Стеклопластик должен храниться в горизонтальном положении в закрытом сухом помещении на стеллажах, не менее 50мм от пола, при температуре от -10°C до +35°C, с относительной влажностью воздуха не более 80%
Стеклопластик профильный СПП-ЭУ, СПП-БИД	18 месяцев	
Винипласт листовой	10 лет	Листы должны храниться в закрытом помещении, при температуре не выше +35°C на

		расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.
Эбонитовые стержни	10 лет	Стержни должны храниться в закрытом помещении, при температуре от 0°С до +35°С на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.
Миканит прокладочный ПФК, ПФГ, ПМГ	3 месяца	Миканиты должны храниться в упаковке завода изготовителя в закрытом сухом помещении на стеллажах с расстоянием от пола не менее 5см и не менее 1м от действующих отопительных и нагревательных приборов.
Миканит гибкий ГФС, ГМС, ГФК	3 месяца	
Миканит формовочный ФМГ; ФФП; ФМП/ФМК; ФФК	6 месяцев	
Стекломикалента ЛФК-ТТ; ЛМК-ТТ,	12 месяцев	
Стекломикалента ЛФС-ТТ; ЛМС-ТТ,	4 месяца	
Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ; ГМС-ТТ	3 месяца	
Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ; ГМК-ТТ	6 месяцев	
Изофлекс	12 месяцев	Материалы должны храниться в упаковке завода изготовителя в закрытом сухом помещении на стеллажах с расстоянием от пола не менее 5см и не менее 1м от действующих отопительных и нагревательных приборов.
Синтофлекс		
Имидофлекс		
Пленкосинтокартон		
Пленкоэлектрокартон		
Трубка ТКР	18 месяцев	Трубки из силиконовых резин должны храниться в упакованном виде на складах в сухих закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 35°С и относительной влажности до 75%
Трубки из поливинилхлоридного пластика (Трубка ПВХ ТВ-40, ТВ-50)	12,5 лет, в том числе 3 года в полевых условиях	Трубка должна храниться в закрытом помещении, при температуре от -10°С до +35°С и относительной влажности до 75% на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.
Трубка ТЛВ-ТЛМ	не менее 6 месяцев	
Изделия из фторопластовая Ф-4	20 лет	Изделия должны храниться в упаковке завода изготовителя в закрытом сухом помещении на стеллажах с расстоянием от пола не менее 5см и не менее 1м от действующих отопительных и нагревательных приборов.
Полиамид литевой ПА-6	5 лет	
Паронит ПОН, ПМБ	2 года	Паронит должен храниться в сухом помещении при температуре не более +35°С с защитой от прямых солнечных лучей
Электрокартон ЭВ, ЭВС	5 лет	Картон должен храниться в закрытых складах защищенным от атмосферных осадков и почвенной влаги.
Картон прокладочный А, Б	1 год	
Стекло органическое техническое ТОСП, ТОСН	2 года	Техническое органическое стекло должно храниться в упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре от 5 до 35 °С и относительной влажности не выше 65 %
Бумага асбестовая	5 лет	Бумага должна храниться в горизонтальном положении. Механические повреждения, попадание влаги и масла не допускаются.
Картон асбестовый	10 лет	Картон должен храниться в закрытых складских помещениях, в условиях, исключающих попадание на него воды, масла и других веществ, загрязняющих картон
Ковры диэлектрические	3 года	Ковры должны храниться в закрытом помещении, при температуре от 0°С до +35°С на расстоянии не менее 1м от отопительных

		приборов.
Техпластины ТМКЩ, МБС	кл 1- 5,5 лет, кл 2- 2,5 года	Техпластины должны храниться при температуре до +25°C не менее 1м от отопительных приборов; допускается хранение не более 3-х мес. при t= (25-35) °C
Лакоткань ЛШМ, ЛКМ, ЛСМ, ЛСП, ЛСК, ЛСКЛ	6 месяцев	Упакованная лакоткань должна храниться на стеллажах в отапливаемом помещении не касаясь отопления, при температуре от 15°C до +35°C, с относительной влажностью воздуха не более 80%
Лак: МЛ-92, ГФ-95, ЭЛИМПРЕГ®-9153М	12 месяцев	Лаки и эмали должны храниться в упаковке завода изготовителя в закрытом сухом помещении, предохраняя от прямых солнечных лучей и влаги, при температуре от 15°C до +35°C
Лак: ФЛ-98, ПЭ-9180, ЭЛИМПРЕГ®-993ЭП	6 месяцев	
Эмаль: ЭПИМАЛЬ®-9111 КО-983, КО-976 ЭПИМАЛЬ®-992	6 месяцев	
Лак ЛБС-1	3 месяца	
Лак ЛБС-15	15 суток	